

## PRESTIA CREATION

### PRODOTTO

PRESTIA CREATION è un gesso con alta resistenza meccanica, e con tempi di presa e grado di espansione controllati. E' adatto per usi professionali che richiede un'ottima riproduzione dei dettagli e alta durezza superficiale. Conforme alla norma Intonaci per l'edilizia EN 13279-1.

### CAMPO D'IMPIEGO

Modanature artigianali.  
Legante per la chimica edile.  
Modanature fibrose dure.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Rapporto di miscelazione: Gesso/Acqua = 180-210/100  
Acqua/Gesso = 48-55/100

Caratteristiche per Gesso/Acqua = 200/100

#### Valori medi

Inizio Presa (Coltello)	12 min
Colabilità	190 mm
Resistenza a compressione	25 MPa
Espansione	0,15%
Assorbimento Porosità tot.	27%
Granulometria Polveri: Residuo oltre 200 µm	0,2%

### Preparazione

Spolvero	Ammollo	Miscelazione	Travaso/Colaggio	Sformatura
1 min	2 min	2-4 min	5-6 min	25-30 min

### APPLICAZIONE

Con le adeguate attrezzature di miscelazione, la velocità deve essere compresa fra 300 e 500 giri/minuto. Il tipo di attrezzatura (dimensioni dell'elica, velocità di miscelazione), il tempo di miscelazione, la purezza dell'acqua e il rapporto di miscelazione possono influenzare il tempo di lavorabilità, di colaggio, le caratteristiche meccaniche e la porosità dello stampo. Si raccomanda di utilizzare attrezzature di miscelazione con sistemi vacuum per evitare l'allettamento di aria. Il gesso deve essere usato una volta freddo e preferibilmente dopo qualche giorno di riposo, per stabilizzare la reattività del materiale e non influenzare il suo tempo di lavorabilità.

### IMBALLAGGIO

Sacchi da 25kg

### STOCCAGGIO

PRESTIA CREATION deve essere immagazzinato nei suoi pallets avvolti. I sacchi dovranno essere messi in stock senza contatto diretto col suolo, protetti dal condensamento e dal gocciolamento. La durata massima d'utilizzazione non deve eccedere 6 mesi dalla data di fabbricazione.

## ULTERIORI INFORMAZIONI

**Nell'intento di rispondere sempre meglio ai bisogni della nostra clientela, ci riserviamo la possibilità di modificare, alcune caratteristiche dei nostri prodotti in funzione dello sviluppo tecnologico.**

I dati riportati sono quelli rilevati nel nostro laboratorio ed inerenti a valori medi della produzione attuale e sono puramente indicativi. La casa produttrice si riserva di apportare le variazioni opportune, senza essere obbligata a darne preventiva comunicazione. Resta sempre in ogni caso a carico dell'utilizzatore la responsabilità ultima circa l'idoneità o meno del prodotto e le conseguenze derivanti dall'applicazione.

Un documento con dati di sicurezza conformi alla norma CE n° 1907/2006 sono disponibili presso il Servizio Clienti. Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio Clienti di Siniat Platres Industriels al: +33 (0) 1 30 36 32 05.

